

# JOTUN Industri Optimal 2i1

## Produktbeskrivelse

### Egenskaper og fordeler

Gir en meget god lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god farge- og glansholdbarhet. **JOTUN Industri Optimal 2i1** gir et meget godt underlag for videre behandling med **OPTIMAL**. Anbefalt behandling gir svært lange vedlikeholdsintervall.

**JOTUN Industri Optimal 2i1** brukt som grunning (ett strøks behandling) kan stå inntil 12 mnd før overmaling. **JOTUN Industri Optimal 2i1** brukt som grunning og mellomstrøk (to strøks behandling) kan stå inntil 2 år før overmaling.

## Behandling etter montering

Kledningen monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget. Underlaget skal være rent, fast og tørt før videre behandling.

Behandling etter montering avgjøres av forbehandling fra fabrikk:

### JOTUN Industri Optimal 2i1, 2 strøk påført i fabrikk:

Ved montering:	Kuttflater, endevved og annet ubehandlet treverk grunnes med <b>VISIR Oljegrunning</b> vått-i-vått 3-4 strøk. Dette påføres så 1 strøk <b>OPTIMAL</b> .
Innen 2 år etter kledningen er montert:	Toppstrøk anbefales påført med 1 strøk <b>OPTIMAL</b> innen 2 år. Best resultat oppnås om toppstrøket påføres umiddelbart etter at kledningen er montert.

### JOTUN Industri Optimal 2i1, 1 strøk påført i fabrikk:

Ved montering:	Kuttflater, endevved og annet ubehandlet treverk grunnes med <b>VISIR Oljegrunning</b> vått-i-vått 3-4 strøk. Dette påføres så 1 strøk <b>OPTIMAL</b> .
Innen 1 år etter kledningen er montert:	Toppstrøk anbefales påført med 2 strøk <b>OPTIMAL</b> innen 1 år. Best resultat oppnås om toppstrøket påføres umiddelbart etter at kledningen er montert.

## Vedlikehold

Vedlikeholdsintervall:	Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og beis eller maling må påføres etter behov og ønske om utseende.
Senere vedlikehold utføres med:	Husvask med <b>JOTUN 2-i-1 Husvask og Soppfjerner</b> anbefales ved behov. Før videre behandling (påføre ytterligere maling) bør kledningen vaskes med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Soppfjerner</b> . Dette for å sikre god vedheft for neste strøk og lange vedlikeholdsintervaller. Videre vedlikehold anbefales utført med <b>OPTIMAL</b> , men andre utendørsmalinger fra Jotun kan også benyttes. Følg bruksanvisningen til produktet man velger.
Reparasjon av skade:	Løse trefibre fjernes. Bart treverk, skader og endevved grunnes med <b>VISIR Oljegrunning</b> vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Påfør <b>OPTIMAL</b> som toppstrøk.

## Kommentarer

Kvistslipp: Underlagets beskaffenhet påvirker hvor godt behandlingen vil hefte. Kvist og harde blanke overflater med høyere innhold av harpiks, fenoler og terpenener virker negativt på malingers vedheft. Dette kan medføre avskalling. Avskalling behandles ved at løs maling fjernes med stålbørsting/skraping, før området overmales på nytt.

## Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Green Building-standarder

Det deklarererte produktet tilfredsstiller følgende krav:

- Svanemerket (2097 0002)
- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## VOC for brukslart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate/type underlag

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

### Malerarbeidet er utført av

### Dato

### Underskrift