

# JOTUN Heftgrunning Universal

## Produktbeskrivelse

### Type

Vanntynnet, meget luktsvak hvit akrylgrunning for innendørs bruk.

### Egenskaper og fordeler

Lett å stryke, tørker meget raskt. Lett å slipe.  
Produktet hefter og fyller godt. Gir et godt underlag for overmaling.

### Bruksområde

Til innendørs underlag hvor heft kan være vanskelig f.eks. malte blanke flater og innendørs treverk. Gir et godt underlag for sparkel. Produktet skal ikke brukes på veggsparkel/skjøtesparkel.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (innhold 0,68 L) , 3 L (innhold 2,7 L) og 10 L (innhold 9 L)
<b>Brekking</b>	Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit. Kan brekkes i A-baserecepter over <b>Jotun Multicolor</b> til tilnærmede lyse farger.
<b>Glansgrad</b>	4 matt
<b>Generisk type</b>	Akryl.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	36 ± 2 volum% ca..
<b>Litervekt</b>	1.44
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 15 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Produktet er ferdig til bruk. Rør godt om før bruk.

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres fyldig og jevnt. Arbeid raskt og unngå å komme tilbake i halvtørr maling. Karmer, listverk og andre mindre detaljer behandles best med pensel. Større flater som speiler i dører etc. kan med fordel rulles og eventuelt fordrives med pensel hvis en ønsker et slettere utseende enn en rull vanligvis gir.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	36 - 45

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

### Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling** (1:20).  
Alle underlag nedmattes og avstøves.

### Grunning

1 x **JOTUN Heftgrunning Universal**.  
Flater med fare for gjennomslag fra kvist, gulnet panel, nikotin osv. grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

### Toppstrøk

Overmales med Jotuns anbefalte interiørprodukter.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipes** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Vedlikehold

Skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45234541, 45234681, 45234912

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.