

# DRYGOLIN Fönster och dörr

## DRYGOLIN Vindu og dør

### Produktbeskrivning

#### Typ

Mycket väderbeständigt, täckande träskydd för utomhusbruk.



#### Egenskaper och fördelar

Flyter ut mycket fint och lämnar inga penselränder. Produkten innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxtning av svartmögel på träytan.

#### Användningsområde

För trä och impregnerat trä. Kan användas på obehandlat och tidigare behandlat trä utomhus. Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv.

Kan också användas som slutstrykning på rostskyddat stål och andra metaller.



JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Vit: 1 L och 3 L. A, B, C och oxidröd. bas: 0,9 L och 2,7 L. Ocker och gul-bas bas: 0,9 L.
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B, C, ocker, oxidröd och gul.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	Tillgängliga standardkulörer: Vit
<b>Glans</b>	50-80
<b>Generisk typ</b>	Tixotrop, alkydoljebaserad, täckande träskydd för fönster och dörrar.
<b>Volymtorrhalt</b>	54 ± 2 volym% Vit
<b>Litervikt</b>	1.2 Vit
<b>Flampunkt</b>	62 °C
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Avrunda skarpa kanter. Kom ihåg att behandla ändträ. Gör en provstrykning.

Skall inte blandas med andra färgprodukter och tillsätts ej främmande oljor. Produkten skall inte spädas.

Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Linolja/olja i underlaget kan ge blåsor och avflagnig. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Vid målning på brandskyddsimpregnerad panel kan man få problem med saltutfällningar/avflagnig.

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Innehåll i burkar med olika produktionsnummer och brytsystem kan ge nyansskillnader i kulören. Åtgärder för att undvika kulörskillnader:

- Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer i en extra burk. Rör om noga. Produktionsnummret hittar man på etiketten på framsidan av emballaget, det är sifferkombinationen som står efter bokstäverna SZ eller SV.
- Det är fördelaktigt att använda samma produktionsnummer på samma definierade område. Att byta emballage till ett med ett annat produktionsnummer mitt på väggen eller ett avgränsat område ökar risken för synlig nyansskillnader.
- Det kan vara nyansskillnader på färg som blandas i olika brytmaskiner och/eller om den blandas vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om ni behöver komplettera med mera färg/täcklasyr/lasyr i efterhand.
- Om ni upptäcker avvikande kulörer, ta i första hand kontakt med butiken där produkten är inhandlad och i andra hand Jotun Teknisk Service.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

### Rengöring av verktyg

**JOTUN Penseltvätt** och vatten.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad, ohyvlat trä:</b>	5 – 8	125 – 200	68 – 108
<b>Rekommenderad, hyvlat trä:</b>	10 – 16	62 – 100	34 – 54

**Kommenterar:** För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

## Spädning

Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över -5 °C vid applicering.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

- Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att färgen hinner torka innan daggfall.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs. Nästa strykning bör appliceras med högst 14 dagars mellanrum för att uppnå bästa möjliga vidhäftning.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	24 t - 48 t	18 t	12 t
Övermålningsbar efter	4 dagar	48 t	24 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Avrunda skarpa kanter. Avrunda skarpa kanter med slippapper.

Underlag	Behandling
Nytt / obehandlat trä:	Bart trä och kittfals grundas med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Stryk ut grundningen noga. Bart ändrä påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: <b>DRYGOLIN Fönster och dörr</b> . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Vacuum- och doppimpregnerat trä (innehåller vax eller silikon):	Vacuum- och doppimpregnerat trä (innehåller vax eller silikon) skall avfettas med thinner. Bart trä och kittfals grundas med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Stryk ut grundningen noga. Bart ändrä påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: <b>DRYGOLIN Fönster och dörr</b> . Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.
Smutsiga/mögelangripna ytor:	Smutsiga/mögelangripna/kritande ytor tvättas med <b>JOTUN 2-i 1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Skölj noga med rent vatten. Bart trä och kittfals grundas med 1 x <b>VISIR Oljegrunding</b> . Stryk ut grundningen noga. Bart ändrä påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: <b>DRYGOLIN Fönster och dörr</b> . Nytt, ohyvlat trä: 3 strykningar. Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar.

Tidigare behandlat trä:	Tidigare behandlat trä rengörs med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Skölj noga med rent vatten. Lös lasyr, täcklasyr, täckfärg och lösa träfibrer slipas ned till fast trä. Blanka ytor mattas ned. Slutstrykning: <b>DRYGOLIN Fönster och dörr</b> . Tidigare behandlat trä: 2 strykningar. Grundande fläckar: 1 strykning följt av 2 strykningar över hela ytan.
Bar metall:	Rengör med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Bar metall grundas med 1 x <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: 2 strykningar <b>DRYGOLIN Fönster och dörr</b> .

## Underhåll

Tvätt av huset med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** rekommenderas vid behov.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga rester från verktygen exempelvis med penseltvätt. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.