

BENAR Blank

Produktbeskrivning

Typ

Blank, klar alkydolja med UV-skydd för ädla träslag, för inom- och utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Ger ett elastiskt och vattenbeständigt skydd. Ger en blank väderbeständig film som skyddar träet mot gråning, nedbrytning och framhäver träets naturliga djup. **BENAR Blank** ger gott skydd mot blåsbildning, avflagnig och vita fläckar. Har god inträngning vilket säkrar god vidhäftning till underlaget. Den behåller sin elasticitet under längre tid och ger därför ett förstklassigt och hållbart skydd för alla träslag. Särskild utvecklad för tropiska träslag.

Användningsområde

Används på garageportar, dörrar, fönster, trädgårdsmöbler, fönster osv. Lämplig som artist olja, silo olja etc.

För utvändig behandling av gran och furu rekommenderas pigmenterade system.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L , 3 L och 10 L
Kulör	Klar
Glans	Blank
Generisk typ	Alkydolja för utomhusbruk.
Volymtorrhalt	60 ± 2 volym%
Litervikt	0.93
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller (skall efterstrykas med pensel).

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprutvinkel	60–80°
Färgtryck	13–18 MPa (130–180 kg/cm ²)

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 14 - 16

Förhållanden under applicering

Daggmattning kan uppkomma vid applicering sent på kvällen.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur, inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	48 t	12 t	6 t
Övermålningsbar efter	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Allmänt: Utomhus rekommenderas ett pigmenterat system. För bästa möjliga skydd utomhus rekommenderas 4 x **BENAR UVR**. Önskas maximal glans, använd **BENAR Blank** vid sista strykningen.

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl. Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt. Grått/väderslitet trä slipas ned till friskt trä. Smutsiga, behandlade blanka ytor tvättas med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och mattslipas. Gammal lös olja eller lack avlägsnas genom slipning.
Förbehandling:	På obehandlade ytor används BENAR Blank spädd 20% med JOTUN Lacknafta . Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa.
Slutstrykning:	Påför minst 3 strykningar av utspädd produkt. Slipa lätt mellan strykningar.

Anmärkning

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.